



SAKRET KS P

**Силикатный грунт
для минеральных поверхностей**

15 08 21

Грунт на основе силиката калия для подготовки минеральных поверхностей перед окраской краской SAKRET KS

Применение:

- Для наружных и внутренних работ
- Для отделки фасадов
- Для оснований с высокой и средней впитывающей способностью

Сфера использования:

- Для бетонных поверхностей
- Для известковой, известково-цементной штукатурки
- Для силикатного кирпича
- Для грунтования новых поверхностей
- Для поверхностей, ранее окрашенных известковой, известково-цементной, силикатной красками
- Не пригодна для поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, силиконовой красками
- Рекомендуется перед окраской в тёмные тона

Свойства:

- Экологически чистый
- Негорючий
- Прозрачный
- Улучшает адгезию поверхности
- Укрепляет поверхность
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Уменьшает расход краски
- Обладает отличной паропроницаемостью

Компоненты:

- Раствор силиката калия
- Дисперсия акрилового сополимера
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	Поверхность можно окрашивать через 12 часов
Плотность, г/см ³	1,05 – 1,07
pH	10 – 11,5
Содержание сухого вещества, %	15

SAKRET KS P

Силикатный грунт для минеральных поверхностей

15 08 21

Подготовка основания:	<ul style="list-style-type: none"> Грунтуемая поверхность должна быть сухой и прочной (влажность поверхности $\leq 2\%$) Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, пыли и грязи Свежие поверхности после окончания строительных работ можно грунтовать и красить не ранее, чем: <ul style="list-style-type: none"> Бетон- через 28 дней Цементно-известковые штукатурки (SAKRET CLP+, MAP-MFF) - через 14 дней Минеральные декоративные штукатурки (SAKRET SBP, MRP) - через 14 дней Готовые декоративные силикатные, силиконо - силикатные штукатурки (SAKRET SIL, SMS) – после полного высыхания Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые Колонии микроорганизмов, если такие имеются, обработать средством SAKRET FR Защитить места, не предусмотренные для окраски (металлические поверхности, стёкла окон и т.д.)
Грунтование:	<ul style="list-style-type: none"> Грунт перед применением перемешать Грунт готов к применению Грунтовать кистью, валиком или пульверизатором Наносить столько, сколько поверхность способна впитать, используя метод „мокрый по мокрому”
Дополнительные указания по применению:	<ul style="list-style-type: none"> Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна быть не ниже $+5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не выше 80% Не грунтовать во время дождя и сильного ветра Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	<ul style="list-style-type: none"> 3 – 6 м²/л Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> ПЭ канна 10 л / полный паллет 36 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца Хранить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ Беречь от мороза!
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/h) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 6 г/л
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> Технические данные относятся к температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $50\pm 5\%$

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
	10 л	36 шт./пал.	4751006564213



Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.